

Baumacol Preciso

Kiegyenlítőhabarcs hidegburkolat-ragasztása előtt



A termék: Cementbázisú, műanyag diszperzióval javított, por alakú, felhasználásra kész kiegyenlítő habarcs. Speciális adalékanyagának köszönhetően 2 - 30 mm rétegvastagságban felhordva repedésmentesen köt, nagyon jó feldolgozhatósági tulajdonsággal rendelkezik.

Felhasználás: Külső és beltérben az egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére a hidegburkolat-ragasztás előtt lakóhelyiségekben, tusolókban, teraszokon, erkélyeken, garázsokban, medencékben valamint üzemi nedves helyiségekben és homlokzaton.

Műszaki adatok:

Vízigény:	Kb. 5,5 l/zsák (25 kg)
Fazékidő:	Kb. 30 perc
Burkolható csempével:	24 óra után
Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m ² /mm
Max. rétegvastagság:	30 mm
Járható:	kb. 3 óra után

(+20 °C hőmérséklet és 60 %-os relatív páratartalom mellett)

Veszélyességi besorolás: Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Tárolás: Száraz helyen, raklapon, fóliázva 12 hónapig tárolható.

Minőség: Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.

Kiszerezés: 25 kg zsák - 54 zsák=1350 kg/raklap

Alapfelület: Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Megfelel:

Minden szokásos, építőiparban használatos ásványi alapfelületen. Pl. beton, pórusbeton, kő, téglá, mész-cement vakolat, cementesztrich felületen, lakó és középületekben, erkélyeken és teraszokon, padlófűtésnél, medencékben.

Nem megfelelő:

Fémre, fára, műanyagra, víztaszító alapfelületre és gipsz építőlapokra.

Felület előkészítés:

Portól és egyéb szennyeződésektől a felületet megtisztítani. A nedvességre érzékeny alapfelületekre a megfelelő alapozót használjuk. Vizsgáljuk meg az alapfelület burkolhatóságát.

- Erősen szívó aljzatokon - Baumit Grund
- Nem szívóképes aljzatokon - Baumit SuperGrund

- Keverés:** Az alapfelület előkészítése után a leírt keverési arány betartásával fokozatosan adagoljuk a kiegyenlítő habarcsot a keverővízhez, gépi keverő berendezéssel csomómentes masszává keverjük (min. 3 perc).
- Feldolgozás:** A megfelelően alapozott felületre glettvassal hordjuk fel a habarcsot. Ügyeljünk rá, hogy a feldolgozhatósági időn belül dolgozzuk fel. Figyelem, gyorsított kötésű, csak megfelelő mennyiséget keverjünk be. Csak friss habarcs dolgozható be. A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újrakeverni! Csak a szükséges vízmennyiséget alkalmazzuk, a túlzott vízadagolás a megkötött anyag szilárdságát csökkenti. Csempézés 24 óra után történhet. Utókezelés: 24 óráig a bedolgozott habarcsot a hirtelen száradástól, magas hő-és mechanikai terheléstől óvni kell.
- Szerszámok tisztítása friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan.
- Általános tudnivalók:** A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Védeni kell a közvetlen napsütéstől, esőtől és erős szélétől. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.
- Javasolt szerszám:** elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, glettvás.
- Munkavédelem:** Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.