

CM 17

»Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó
Szálerősített, zsugorodásmentes, vízálló, extrém igénybevételre is alkalmas



JELLEMZŐI

- ▶ 12 óra elteltével járható és fugázható
- ▶ kül- és beltéri használatra kritikus felületeken is (erkély, terasz)
- ▶ nagyméretű lapok (max. 100x100 cm) ragasztására alkalmas
- ▶ csempét ragaszt csempére
- ▶ ipari burkolatokhoz, hűtőházakban, valamint padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Anyagában színezett és mázas burkoló lapok, hasított kőlapok, nagyméretű ipari lapok valamint kőporcelán (greslap) ragasztására alkalmas (max. 100x100 cm-ig), szívó és nem szívó felületre egyaránt (beton, cement- és gipszesztrich, farostlemez, gipszkarton, cement- vagy műanyagbázisú kenhető vízszigeteléssel védett felület, valamint meglévő kerámia burkolat és jól tapadó festékbevonat). Kifejezetten előnyös fűtött padló, hűtőház, erkély, terasz, kerti medence és gépkocsi behajtó burkolásához. Márvány és elszíneződésre hajlamos, áttetsző természetes kőből készült burkolólap ragasztásához a Ceresit CM 25 márványragasztó alkalmazását javasoljuk, próbaragasztást követően.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Az esetlegesen laza, puha részeket el kell távolítani. A nedvszívó felületeket a – vízzel 3:1 arányban hígított – Padlópon Diszperziós alapozóval alapozzuk le (a gipszkarton lapok esetében a hígítási arány 1:1). Az alapozó száradási ideje kb. 30-40 perc. A meglévő és jól tapadó kerámia burkolatot illetve festékbevonatot nem kell alapozni! A kb. 10 mm-nél kisebb egyenetlenségeket - a burkolást megelőzően egy nappal - magával a ragasztóval ki lehet javítani.

FELHORDÁS

A Ceresit CM 17 extra flexibilis burkolatragasztó elkészítéséhez adagoljunk 25 kg (1 zsák) poranyagot az előre kimért hideg vízhez (7 - 7,5 liter) és elektromos kézi keverőgéppel folyamatosan keverjük mindaddig, amíg az így kapott massa homogén és csomómentes nem lesz. Ezt követően kb. 5 perc pihentetés után a ragasztóhabarcsot ismételt keverjük át. Az alapfelületre fogazott glettvassal egyenletesen hordjuk fel a ragasztót. A burkolólapokat – megfelelő erő alkalmazásával – 30 percen belül a kikent ragasztóba kell nyomni. Kültéri alkalmazásnál és nagyméretű lapok esetében az alapfelületen kívül javasolt a lapok hátoldalának vékony lekenése is, hogy a feltapadás a teljes felületen – légzárványok nélkül – megtörténjen.



FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk le az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss ragasztó vízzel lemosható. A megkötött ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	hidraulikus kötőanyagot, kvarchomokot, ásványi töltőanyagot, speciális műanyag pordiszperziót és egyéb adalékanyagokat tartalmaz
Sűrűség:	kb. 1300 kg/m ³
Keverési arány:	kb. 7 - 7,5 liter víz 25 kg burkolatragasztóhoz
Bedolgozhatósági idő:	kb. 2,5 óra
Felhasználható:	+5°C – +30°C (alapfelület és a levegő hőmérséklete)
Nyitott idő:	kb. 30 perc (bőrösödés kezdete)
Fugázható:	12 óra múlva
Tapadószilárdság:	min. 1,3 N/mm ² – 28 napos korban
Megcsúszás:	< 0,2 mm (MSZ EN 1308 szerint)
Hőállóság:	-30°C – +70°C
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm. (3–6 kg/m ² , a fogazott glettvastól és a felülettől függően)

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

25 kg papírszakban.

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A papírszakot csak akkor tegyük a papírhulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építőipari hulladékgyűjtőben helyezük el. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit CM 17 csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

A Ceresit CM 17 extra minőségű flexibilis burkolatragasztó megfelel az SR EN 12004:2007 szabvány szerinti C2TE S1 kategóriának.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (+36-30) 919-2926

	Tűzveszélyesség	F osztály
	Kezdeti húzási tapadószilárdság 28 napos korban	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
1803	Ellenálló képesség	
Henkel Románia S.R.L. Str. Ionitã Vornicul nr. 1-7 020325, Sector 2, București, Románia	Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
07	Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
00039	Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás- olvasztás után	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE S1	Nyitott idő: húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<small>Fokozott követelményű, alakváltozásra képes, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással, meghosszabbított nyitott idővel</small>	Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$

Portlandcement (kémiai úton előállított), alacsony kromát, flue dust portland cement. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az anyag porát nem szabad belélegezni. Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-HOZ / orvoshoz. HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Orvosi ellátást kell kérni.



Veszély

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek